



AGS 3515

Art. No: 3515

Ochrana proti graffiti



Krátkodobá 1 vrstvá vodu odpuzující chrana proti graffiti pro většinu porézních povrchů. Odolná všem typům počasí. Zajišťuje účinnou ochranu proti barvám ve spreji, značkovačům a mechanickému poškození. Současně chrání před znečistěním vlivem počasí, prostředí a vlhkosti. Nízký bod tání umožňuje snadné omytí povrchu vodou. Ochrana je propustná a umožňuje ochráněnému povrchu dýchat. Brání graffiti proniknout do povrchu.

Po odstranění graffiti musí být vyčistěná plocha znovu ochráněna.

AGS 3515 je vhodný na plochy, které jsou často vandalizovány graffiti, např. podchody pro chodce. Na takových plochách stačí použít 1 silnou vrstvu. AGS 3515 v těchto případech zajišťuje dočasnou ochranu povrchu po dobu **1-2 let**.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava

Plochu vyčistěte - odstraňte graffiti a další event. znečistění, např. znečistění vlivem ovzduší, silničního provozu, vosk, olej a zbytky barev. Okna zakryjte a ochraňte vhodným způsobem. Ideální teplota pro venkovní použití je 10-35°C. Minimální teplota je +5°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 95%. Hodnota pH nesmí přesáhnout hodnotu 9.

Čerstvý beton musí vyzrát alespoň 28 dnů před aplikací ochrany.

Fasádní barvy 1-4 týdny od natření v závislosti na typu barvy.

Ochrana

Před použitím řádně promíchejte. **AGS 3515** aplikujte bezvzduchovým rozstřikovačem nebo válečkem. na vlhký, ne však mokрый povrch. Kapky nebo přebytek nátěru lze snadno smýt vodou po ukončení práce.

Ochranný nátěr aplikujte v jedné rovnoměrné vrstvě tak, aby došlo k pokrytí všech nerovností a pórů povrchu.

Venkovní odstraňování graffiti

Odstraňte graffiti horkou vodou vysokým tlakem (60°C – 90 C , 90-150 bar), nebo teplotu a tlak vody zvolte dle charakteru povrchu.

Ochranný nátěr aplikujte v jedné rovnoměrné vrstvě tak, aby došlo k pokrytí všech nerovností a pórů povrchu.

Dávkování

Neředte

Spotřeba –závislá na typu povrchu

- Beton, cihla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ nátěr
- Pískovec, sádra nebo jiné jemné absorpční povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ nátěr

Doba schnutí

Záleží na počasí, doba schnutí je přibližně 4 hodiny, ale může být různá podle typu povrchu.

Vzhled povrchu

Mokrý nátěr má po aplikaci téměř bílý vzhled, po uschnutí se povrch stává transparentní.

Některé materiály mohou ztmavnout nebo se začít lesknout.

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz



AGS 3515

Art. No: 3515

Ochrana proti graffiti



Technická data

- Bílá vodní disperse
- Dodávaná v 5 nebo 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 0,98 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: přibližně 8
- Obsahuje: ethanol, propan-2-ol

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Pokyny

Použijte ochranný oděv a ochranné rukavice.

Označení není stanoveno

Není nebezpečnou věcí pro přepravu.

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz