



# BPS 7624

Art. No. 7624

## Odstraňovač barevných nátěrů



**BPS 7624 rozpouští nátěry polymerové a olejové barvy na většině povrchů. Například beton, sádra, žula, vápenec, pískovec, cihla, dřevo, plasty, sklo a kov. Je vysoce přilnavý k povrchu, což prodlužuje dobu působení. Jedna aplikace rozpouští vícevrstvé nátěry.**

### Návod k použití

**BPS 7624** aplikujte na plochu štětkou, válečkem nebo nízkotlakým rozstřikovačem. Doba rozpouštění barev je různá od 30 minut do 36 hodin. Při teplotách nižších než 5°C je doba rozpouštění delší. Rozpuštěnou barvu otryskejte horkou vodou (70-90°C) vysokým tlakem. (Tlak závisí na charakteru povrchu, 50-300 bar/ 20 l /min, úhel trysky 25-45°). Při otryskání postupujte zdola směrem nahoru. Po vyčistění opláchněte vodou nízkým tlakem shora směrem dolů.

### Dávkování

Použijte koncentrát

### Spotřeba

Spotřeba je závislá na struktuře povrchu, tloušťce nátěru barvy a počtu vrstev. Normální spotřeba je přibližně 0,5 l/m<sup>2</sup>, max. až 2.0 l/m<sup>2</sup>.

### Technical data

- Viskózní, nažloutlá kapalina se zápachem rozpouštědla.
- Dodávaná v 10 a 20 l plastových nádobách.
- Specifická hmotnost 0,97 kg/l
- Teplota vzplanutí >90 °C
- Obsahuje: Benzylalkohol, 2-butoxyethanol, Dimethyl glutarát, dimethyl ester kyseliny adipové, dimethyl-butandioát, Y-butyrolakton, triethanolamin

### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

### Doba skladování

24 měsíců v originálních, uzavřených nádobách.

### Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

### Označení: Varování



### Zdraví škodlivý při požití

### Dráždí kůži

### Způsobuje vážné podráždění očí

### Zdraví škodlivý při vdechování

Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno: 2015-10-15

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

## Výrobce: TRION TENSID AB

Svedergatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: [info@trion.se](mailto:info@trion.se) Web: [www.trion.se](http://www.trion.se)

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: +420 602 740 238, e-mail: [skfasady@skfasady.cz](mailto:skfasady@skfasady.cz)  
[www.skfasady.cz](http://www.skfasady.cz)