



AGS 3502

Art. No: 3502

Ochrana proti graffiti



Dlouhodobá vodu odpuzující ochrana proti graffiti pro většinu povrchů. Odolná proti všem typům počasí.

Zajišťuje účinnou ochranu proti barvám ve spreji, značkovačům a mechanickému poškození.

Současně chrání před znečištěním vlivem počasí, ovzduší a vlhkosti. Při správné aplikaci je garance ochrany povrchu 7 let a může být prodloužena až na 10 let.

Ochrana je propustná a umožňuje ochráněnému povrchu dýchat. Brání graffiti proniknout do povrchu.

Po odstranění graffiti musí být vyčištěná plocha znovu ochráněna.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava

Plochu vyčistěte, odstraňte graffiti a další event.znečištění, např. znečištění vlivem ovzduší, silničního provozu, vosk, olej a zbytky barev. Okna zakryjte a ochraňte vhodným způsobem. Ideální teplota pro venkovní použití je 10-35°C. Minimální teplota je +5°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 95%. Hodnota pH nesmí přesáhnout hodnotu 9.

Čerstvý beton musí zrát alepoň 28 dnů před aplikací ochrany.

Ochrana proti graffiti

Před použitím řádně promíchejte. **AGS 3502** aplikujte, nízkotlakým nebo bezvzduchovým rozstřikovačem na vlhký, ne však mokvý povrch. Kapky nebo přebytek nátěru lze snadno smýt vodou po ukončení práce.

Ochranný nátěr aplikujte 2 -3krát.

Pokud má být životnost ochrany povrchu **10 let**, je nutné aplikovat ochranný nátěr min.**3x**.

Po každé aplikaci umožněte dobu pro zaschnutí.

Odstranění graffiti

Běžné povrchy

Odstraňte graffiti horkou vodou a vysokým tlakem (90°C, 90-150 bar). V komplikovaných případech použijte vhodný odstraňovač graffiti AGS.

Jemné, lámavé povrchy

Aplikujte **AGS 3505** nízkotlakým rozstřikovačem. Nechte působit několik minut a opláchněte horkou vodou (60-90°C, 50-80 bar/). Pro křehké materiály je to nejvhodnější způsob.

Pokud zůstanou na povrchu zbytky graffiti, lze je odstranit hadrem pomocí AGS 3505.

Vyčištěnou plochu setřete bílým hadrem a vodou.

Následná ochrana vyčištěných ploch

Při odstraňování graffiti se současně odstraní i ochranný nátěr. Proto je třeba znovu ochránit vyčištěnou plochu **2- 3krát** nátěrem **AGS 3502**.

Dávkování

Neředte.

Spotřeba –závislá na typu povrchu

- Beton, cihla, a pod. 0,25-0,3 l/ m² pro 3 nátěry
- Pískovec, sádra nebo jiné jemné absorpční povrchy 0,3-0,4 l/ m²/ pro 3-4 nátěry

Aktualizováno : 2021-11-22

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz
www.skfasady.cz



AGS 3502

Art. No: 3502

Ochrana proti graffiti



Doba schnutí

Ochráněná plocha je odolná proti vodě a graffiti po 2 hodinách a je suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt je dosažen po 72 hodinách.

Vzhled povrchu

Průhledný, většinou neviditelný, záleží na typu povrchu, odolný proti UV záření, vodě, znečištění povětrnostními vlivy a odolný proti graffiti.

Některé stavební materiály mohou ztmavnout nebo se začít lesknout.

Technická data

- Bílá vodní disperse
- Dodávaná v 5 nebo 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,00 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: přibližně 8

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.

Označení není stanoveno

Není nebezpečnou věcí pro přepravu.

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Aktualizováno : 2021-11-22

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz
www.skfasady.cz