



AGS 3515

Art. No: 3515

Ochrana proti graffiti



Jenovrstvá, vodu odpuzující dočasná ochrana proti graffiti pro většinu absorpčních povrchů. Odolná všem typům počasí. Zajišťuje účinnou ochranu proti barvám ve spreji, značkovačům a mechanickému poškození. Současně chrání před znečištěním vlivem počasí, prostředí a vlhkosti. Nízký bod tání (60°C) umožňuje snadné omytí povrchu vodou. Ochrana je propustná, umožňuje ochráněnému povrchu dýchat a brání graffiti proniknout do povrchu.

AGS 3515 je vhodný na plochy, které jsou často vandalizovány graffiti, např. podchody pro chodce. Na takových plochách stačí použít jednu silnou vrstvu. AGS 3515 v těchto případech zajišťuje dočasnou ochranu povrchu po dobu **1-2 let**.

Návod k použití

Příprava

Plochu vyčistěte, odstraňte graffiti a další event. znečištění, např. znečištění vlivem ovzduší, silničního provozu, vosk, olej a zbytky barev. Okna zakryjte a ochraňte vhodným způsobem. Ideální teplota pro venkovní použití je 10-35°C. Minimální teplota je +5°C a relativní vlhkost nesmí přesáhnout 95%.

Čerstvý beton musí vyzrát alespoň 28 dnů před aplikací ochrany.

Natřené povrchy, lze ochránit 1-4 týdny po natření, v závislosti na typu barvy.

Ochrana povrchu

AGS 3515 před použitím řádně promíchejte. **AGS 3515** aplikujte bezvzduchovým rozstřikovačem nebo válečkem na vlhký, ne však mokré povrch. Kapky nebo přebytek nátěru lze snadno smýt vodou po ukončení práce.

Ochranný nátěr aplikujte v jedné rovnoměrné vrstvě tak, aby došlo k pokrytí všech nerovností a pórů povrchu.

Venkovní odstranění graffiti

Odstraňte graffiti horkou vodou vysokým tlakem (60°C – 90°C, 90-150 bar), nebo teplotu a tlak vody zvolte dle charakteru povrchu.

Po odstranění graffiti musí být vyčištěná plocha znovu ochráněna.

Dávkování

Neředte.

Spotřeba –závislá na typu povrchu

- Beton, cihla, apod. 0,2 l/ m²
- Pískovec, sádra nebo jiné jemné absorpční povrchy 0,3 l/ m²/ nátěr

Doba schnutí

Záleží na počasí, doba schnutí je přibližně 4 hodiny, ale může být různá podle typu povrchu.

Vzhled povrchu

Mokré nátěr má po aplikaci bělavý vzhled, který po uschnutí se stává transparentní, víceméně neviditelný.

Některé povrchy mohou ztmavnout nebo se začít lesknout.

Aktualizováno: 2021-11-22

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz
www.skfasady.cz



AGS 3515

Art. No: 3515

Ochrana proti graffiti



Technická data

- Bílá vodní disperze
- Dodávána v 5 nebo 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 0,98 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: přibližně 8

Bezpečnostní pokyny

Použijte ochranný oděv a ochranné rukavice.

Označení: Není stanoveno

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Není nebezpečnou věcí pro přepravu.

Životnost

Přibližně 12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Aktualizováno: 2021-11-22

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz
www.skfasady.cz